

Fiche Information Produit

REDUCTAL 150/220/320/460 FLUIDES POUR REDUCTEURS INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Révision N°1
Date : 01/04/2010

DESCRIPTION

REDUCTAL 150, 220, 320 et 460 sont des huiles semi-synthétiques adaptées au milieu des industries agroalimentaires. **REDUCTAL 150, 220, 320 et 460** possèdent une excellente tenue au cisaillement, des propriétés antioxydantes, anti-usure et antirouille renforcées.

REDUCTAL 150, 220, 320 et 460 sont incolores, inodores, sans saveur et neutres vis à vis des joints

REDUCTAL 150, 220, 320 et 460 ont tous leurs composants répondant aux exigences de la F.D.A. (Food & Drug Administration) au titre 21 du code du régime fédéral des réglementations)

REDUCTAL 150, 220, 320 et 460 sont certifiés NSF H1
(numéro d'agrément respectif 140286, 138205, 138206 et 140285)
autorisant son utilisation en zone de process alimentaire et le contact fortuit avec les aliments.



DOMAINES D'UTILISATION

Ces produits sont particulièrement adaptés à la lubrification des engrenages, des réducteurs situés à proximité des denrées alimentaires.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

REDUCTAL	150	220	320	460
Densité à 15°C	0,87	0,87	0,87	0.868
Couleur	Incolore	Incolore	Incolore	Incolore
Viscosité à 40°C (cst)	150	220	320	460
Viscosité à 100°C (cst)	20	24	40	55
Point d'écoulement	-15°C	-25°C	-25°C	-20°C
Test 4 billes : Usure (mm)	0,32	0,32	0,32	0.30
Test 4 billes : Soudure (N)	2038	2038	2038	2500
Test FZG : Palier dégât	>11	>11	>11	>11

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

SAMARO

Allée des Petites Combes – ZI Nord – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr
S.A.S au capital de 320 000 €
Siren 305 036 006 • APE 4671Z



STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois dans les conditions normales de stockage.

CONDITIONNEMENT

Tonnelet de 20L ou fût de 215L

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE** au **0 426 680 675**

Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

Allée des Petites Combes – ZI Nord – 01700 BEYNOST

Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688

info@samaro.fr • www.samaro.fr

S.A.S au capital de 320 000 €

Siren 305 036 006 • APE 4671Z