

## Fiche Information Produit

# SAMPLAST

## DEMOULANT

## PEINTABLE

Révision N°  
Date : 23-08-11

### DESCRIPTION

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en substitution aux silicones. Produit liquide, incolore, inodore.

Utilisable sur tous matériaux tels que les aciers, matières plastiques, élastomères mais aussi le bois.

**SAMPLAST** autorise les opérations ultérieures de revêtements par peinture, sérigraphie ou de décor.

**SAMPLAST** permet la lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations de compression, d'hydrofugation, de brillantage des surfaces.

**SAMPLAST** permet la réactivation de surface pour inhiber l'action du silicone avant peinture.

**SAMPLAST** est **certifié conforme aux exigences de la NSF** (National Sanitation Foundation) qui autorise son utilisation en zone de process alimentaire ET le contact fortuit avec les denrées alimentaires

( Numéro d'agrément : **129 485** code catégorie **H1**).



### DOMAINES D'UTILISATION

Démoulage de matières plastiques et de caoutchoucs.

Traitement anti-adhérent des moules, lubrification de tapis, traitement des guides et des massicots de skin-pack dans l'industrie alimentaire.

Traitement des boîtes à noyaux de fonderie.

Agent anti-adhérent pour buses et tôles avant soudage (laisser évaporer le solvant).

Tropicalisation non soudable pour l'électronique.

Traitement des plateaux de presse et des massicots de découpe pour l'industrie du papier.

Traitement des tapis, des guides et des outils de blistérisation pour l'industrie du conditionnement.

Hydrofugation des pierres et charpentes.

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

|                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Etat physique               | : | Liquide               |
| Couleur                     | : | Incolore              |
| Odeur                       | : | Inodore               |
| Masse volumique à 25°C      | : | 762 kg/m <sup>3</sup> |
| Point éclair en vase clos   | : | 36°C                  |
| Point d'auto-inflammation   | : | > 300°C               |
| Point de congélation        | : | - 50°C                |
| Acidité libre               | : | 0                     |
| Teneur en cendres sulfatées | : | 0                     |
| Indice de réfraction        | : | 1.4220                |

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

### SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)



### **MISE EN ŒUVRE**

Ne pas utiliser à proximité d'un corps incandescent, d'une flamme ou de tout autre source d'ignition.  
Ne pas fumer.  
Ports de gants obligatoires lors de contacts cutanés prolongés. Ne pas rejeter aux égouts après emploi.  
A utiliser dans des locaux correctement ventilés.

---

### **STOCKAGE ET DUREE DE VIE**

Durée de vie : 24 mois dans les conditions normales de stockage

---

### **CONDITIONNEMENT**

Tonnelet de 50 litres, Fut de 200 litres

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**  
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)