

# Acrystal Prima

## En résumé

- Matériau composite blanc à deux composants:
  - la résine acrylique liquide aqueuse "Acrystal Prima"
  - la poudre "Basic Crystal" à base de cristaux minéraux naturels
- Utilisation en intérieur
- Utilisation en extérieur avec un film de protection
- Possibilité d'adjonction de charges minérales ou métalliques
- Applicable directement sur des supports en mousse polystyrène ou autre
- Usinable en commande numérique
- Moulage, rotomoulage, stratification ou projection

## Avantages

- Utilisation
  - non toxique
  - peu d'odeur
  - facile à mettre en œuvre
  - l'eau comme unique solvant
  - pas de nettoyage des moules
  - nettoyage des outils à l'eau
  - exothermie faible (< 45°C)
- Aspect
  - grande variété d'états de surface
  - qualité de finition
  - coloration homogène
- Propriétés
  - faible expansion à la prise (< 0,1%)
  - résistance à l'humidité
  - tenue au feu
  - tenue dans le temps
- Economiques
  - gain de temps à la mise en œuvre
  - augmentation de la durée de vie des moules en silicone
  - pas de solvant de nettoyage
  - peu de consommables

## Applications

- Décorations architecturales
- Répliques
- Maquettes
- Scénographie
- Muséographie
- Art & artisanat
- Modèles
- Moules
- Chapes de moule
- Prototypes



Façade de l'Hôtel Majestic Barrière à Cannes  
- Etudes & Réalisations Staff - Valbonne

## Produits accessoires

- Pigments 1 kg : 4111 à 4115
- Fibres de verre 200-4D : 6260 / 6280
- Acrystal Finition 5 kg : 3310
- Retardateur 1 kg : 3110
- Thixotrope 1 kg : 3210
- Mélangeur aluminium : 5110

Pour plus de détails concernant ces produits :  
[www.acrystal.com](http://www.acrystal.com) > produits

## Mode d'emploi

Ratio de mélange en poids:

- 1 kg de liquide Acrystal Prima
- 2,5 kg de poudre Basic Crystal

- Mélanger la poudre Basic Crystal dans le liquide Acrystal Prima
- Selon le cas:
  - couler dans un moule silicone en utilisant les techniques habituelles de débullage
  - stratifier à l'aide d'une brosse ou d'une spatule en utilisant des fibres de renforcement
  - projeter à l'aide d'un pistolet adapté
- Pour une utilisation en extérieur, veiller à protéger le produit fini avec de l'Acrystal Finition, une peinture ou un vernis

Pour plus de détails concernant le mode d'emploi :  
[www.acrystal.com](http://www.acrystal.com) > produits > manuel d'utilisation



Rocher décoratif de 18 m dans un centre commercial - Graz - Autriche

## Données techniques (valeurs indicatives)

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Densité du mélange (sans charge) | 1850 kg / m <sup>3</sup>    |
| Densité à sec                    | 1730 kg / m <sup>3</sup>    |
| Début de prise                   | 8 – 10 mn                   |
| Temps de prise (démoulage)       | 20 – 100 mn                 |
| Résistance à la compression      | 25 – 30 MPa séchage au four |
| Classement au feu                | M1 (F); B1 (D); IMO         |
| Flexion - Contrainte maxi        | 18 MPa                      |
| Expansion à la prise             | < 0.1 %                     |
| Dureté Shore D                   | 81 - 83                     |
| Résistance aux U.V.              | excellente                  |

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Il reste cependant de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'utilisation souhaitée.



Nous sommes fiers d'accompagner votre réussite.

Allée des petites Combes – ZI NORD  
01700 BEYNOST - France

+33 (0)426 680 680 – [info@samaro.fr](mailto:info@samaro.fr)  
[www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)