



Prep G Plus

PRIMAIRE NOIR POUR ALUMINIUM

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Préparation en une seule étape

PRODUIT

Prep G Plus est un primaire noir pour structure porteuse en aluminium comme EN AW-6-60 T66 et EN AW-6063 T66 avec une épaisseur minimale de 1,5 mm.

APPLICATION

- Prétraitement du structure porteuse en aluminium.
- Réparation de laque endommagé sur support en métal.

MISE EN OEUVRE

Support: Les supports doivent être propres, stables, secs, dépolués et dégraissés. Les supports peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner 14 ou Cleaner I. Tenir le bidon du Prep G Plus fermé jusqu'à son utilisation. Ce produit réagit avec l'humidité de l'air. Agiter le flacon avant utilisation. Ne jamais réutiliser un flacon entamé. Pour l'application du Primer G Plus utiliser un pinceau, rouleau ou applicateur en feutre propre. Appliquer le primaire en un seul mouvement.

Températures de mise en oeuvre: + 5°C à +30°C. Eviter l'utilisation sous des circonstances humides ou des supports froids. Le temps de séchage minimal est de 5 min. Appliquer la colle endéans les 24 h.

Consommation: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Le Prep G Plus peut être stocké 12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit sec et à des températures comprises entre +5°C et +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksdsthevercs.com.



Caractéristiques techniques	
Densité	environ 0,95 g/ml
Temps de séchage	30 minutes minimale
Température de traitement	+5°C à +30°C
Couleur	noir
Code article 250ml	30602131
EAN	8713572033247
Code article 1 litre	30603148
Emballées par	12

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be