SOCOCLEAN PC1

ELIMINATION DES PEINTURES HYDRODILUABLES POUR CIRCULATING PEINTURES

Technical Data Sheet

Nettoyant à base aqueuse à faible teneur en COV, pour les systèmes d'application peinture par circulation, les équipements d'application des CIC et peintures.

SOCOCLEAN PC1 est un produit à base aqueuse destiné à l'élimination des revêtements hydrodiluables dans les circulatings et les matériels d'application peintures (pistolets...). Il est particulièrement adapté pour éliminer des peintures utilisées dans l'industrie aéronautique. SOCOCLEAN PC1 est exempt de soude ou potasse, phosphates, nitrites et borates. Il est destiné à remplacer les solvants traditionnels à évaporation rapide tels que la MEK, l'acétone, l'IPA ou autres dégraissants solvantés.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Permet d'éliminer après un faible temps de réticulation les revêtements hydrodiluables
- Faible taux de COV
- N'est pas classé dangereux
- Evite les problèmes de classification transport, de stockage et de logistique liés aux solvants liquides inflammables
- Compatible avec les métaux utilisés dans les équipements peintures

UTILISATIONS

Ateliers de peinture et de décapage, constructions, assemblages :

- Enlèvement des excès, traces et coulures des peintures hydrodiluables.
- Nettoyage des matériels d'application des peintures (pinceaux, rouleaux, pistolets, cabines de projection, etc).
- Peut également être utilisé pour le nettoyage des équipements d'application des CIC (composés inhibiteurs de corrosion)

MISE EN OEUVRE

SOCOCLEAN PC1 est prêt à l'emploi et s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante:

- par pulvérisation,
- en machine de nettoyage automatique ou manuel par brossage au pinceau,
- en chiffonnage,
- en circulation dans les tuyauteries de peintures.

L'idéal est de nettoyer les matériels d'application des peintures dans les 30 minutes qui suivent

Sococlean PC1_P53530A2FR2018-11-12FS - BLT

socomore
www.socomore.com
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 21 5813 1113 Canada - T. +1 450 641-8500 USA - T. +1 817 335-1826

l'application, avant polymérisation des peintures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect ..... liquide limpide bleu clair
Densité 1
pH 7
Inflammabilité ..... Néant
Point de congélation ..... (mesure DSC) -10°C/14°F
Composés Organiques Volatils (COV), directive européenne ..... 2,8 %

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

SOCOCLEAN PC1 ne nécessite pas de précaution spéciale mais il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle par mesure de précaution. Porter des lunettes de sécurité lorsqu'un risque de contact avec les yeux existe.

Stocker en emballages fermés d'origine et maintenir l'emballage fermé après utilisation afin de garantir les caractéristiques du produit.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

socomore
www.socomore.com
Europe - T. +33 297 437 690 **Asia** - T. +86 21 5813 1113 **Canada** - T. +1 450 641-8500 **USA** - T. +1 817 335-1826