Homologations et conformités

AIRBUS	CML 15-003

PELLICAL 119C est une protection blanche, brillante à séchage rapide, homologuée par Airbus pour application sur les parois des cabines de peinture pour la protection des murs contre les projections et pour une meilleure luminosité ambiante.

PELLICAL 119C constitue également une protection temporaire efficace contre les rayures accidentelles et contre la corrosion pour les pièces métalliques.

MISE EN OEUVRE

Le PELLICAL 119C peut être appliqué tel quel ou dilué, en particulier pour la projection au pistolet, avec du DIESTONE S.

En général, 10 à 20 % de DIESTONE S sont suffisants pour la plupart des pistolets de peinture. Ce diluant est à utiliser également pour le nettoyage des matériels d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition ..... solvants oxygénés, résines et pigments.
Densité ..... (à 20°C) 0,980
Epaisseur du film sec standard ..... 10 microns environ
Temps de séchage (film de 10) ..... “hors poussières” 10 minutes / “sec manipulable” 30 minutes
Inflammabilité ..... à température ordinaire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Comme pour tous les produits inflammables, stocker et utiliser loin des flammes et des sources de chaleur Le stockage doit s'effectuer hors gel. Après un stockage au froid, agiter le produit pour homogénéiser.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Pellical 119C_12125A2FR2018-12-06JPF-BLT

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 Europe Middle East Africa +33 (0)2 97 63 05 01 North America +1 (817) 335-1826 South America +55 11 96660-7169

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 **Europe Middle East Africa** +33 (0)2 97 63 05 01 **North America** +1 (817) 335-1826 **South America** +55 11 96660-7169