AIRTECH EUROPE Sarl
ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG
Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35
E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

# Fiche Technique

# WRIGHTLON® 5400

Film nylon de mise sous vide

## DESCRIPTION

Le Wrightlon® 5400 est un film nylon de mise sous vide avec une bonne élongation pour des cuissons allant jusqu'à 180°C.

## AVANTAGES

- Film économique avec une bonne résistance thermique permettant de réduire les coûts de cuisson.
- La large gamme de tailles disponibles permet de réduire les déchets de film non utilisé.
- Simple d'utiliser et permettant d'obtenir un bon niveau de vide pour la réalisation de pièces de qualité.


## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | Méthode de test |
|---|---|---|
| Matière | Nylon | |
| Elongation à la rupture | 375 % | ASTM D 882 |
| Résistance à la rupture | 48 MPa | ASTM D 882 |
| Température maximale d'utilisation | 180°C | |
| Inflammabilité (auto-extinguible) | Oui | ATP-5034 |
| Matériaux à éviter | Résines phénoliques/Oxydants forts | |
| Couleur | Transparent | |
| Durée de vie | Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C | |

## DIMENSIONS

| Epaisseur | Largeur | Formes Disponibles* |
|---|---|---|
| 50 µm (0,002 pouce) | jusqu'à 7,11 m (280 pouces) | SHT, CF, LFT |
| 75 µm (0,003 pouce) | jusqu'à 7,11 m (280 pouces) | SHT, CF, LFT |

- Pour plus de détails sur les dimensions disponibles, consultez la charte *Dimensions les plus courantes* dans cette section.
- Des formes et largeurs sur mesure sont disponibles, pour plus d'information n'hésitez pas à contacter Airtech.




## REMARQUES

- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au procédé utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.
- Regardez la vidéo de présentation de nos films les plus larges sur notre site internet dans la section "Media center".



As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.