HYSO 99

NETTOYANT - DEGRAISSANT

Technical Data Sheet - Fiche Technique

Homologations et conformités

AIRBUS France
AIRBUS HELICOPTERS *ECA 3122*
DGA *fiche d'identification n° 3726*

L'HYSO 99 est une composition solvante à base hydrocarbonée, destinée au nettoyage et dégraissage des surfaces métalliques, peintes ou non peintes ainsi que des matériaux plastiques (polyester, ABS, polyuréthane, etc.).

Inertie totale vis à vis des métaux et alliages, aciers, aluminiums, etc.

Sans action sur matières plastiques et caoutchoucs (non crazing sur plexiglass).

MISE EN OEUVRE

L'HYSO 99 s'utilise au chiffon, à la brosse ou par projection basse pression.

- Nettoyage et dégraissage des surfaces métalliques avant l'application des peintures.
- Nettoyage des surfaces peintes :
    - a) sur peintures de finition de tous types pour élimination des souillures grasses et empreintes manuelles
    - b) sur primer de tous types pour nettoyage et dégraissage avant mise en peinture finale.
- Nettoyage de tous matériels en matière plastique et matériaux composites.
- Elimination des produits gras de stockage et des produits de protection inter-opération de type WADIS tous supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect . . . . . liquide limpide

Hyso 99_20000A2FR Date : 28-02-2013 Rédigé et vérifié par : CL-GH

socomore
BabbCo dynamold dysol magchem socomore
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada - T. +1 450 641 8500 USA - T. +1 817 335 1826 www.socomore.com

Densité	(moyenne) 0,73
Odeur	légère
Point éclair	(ISO 13736) < 21°C (69,8°F)
Indice d'évaporation (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1)	2,1
Point d'ébullition	> 35°C (95°F)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

La teneur en hydrocarbures aromatiques de l'HYSO 99 est pratiquement nulle. Néanmoins, comme avec tous les solvants, les concentrations de vapeurs seront évitées. Une ventilation sera prévue dans les locaux non pourvus d'aération.

Le bas point d'inflammabilité de l'HYSO 99 nécessite les précautions correspondantes qui seront observées tant pour sa manipulation que pour son stockage.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé aux utilisateurs professionnels.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

Hyso 99_20000A2FR Date : 28-02-2013 Rédigé et vérifié par : CL-GH

socomore
BabbCo dynamold dysol magchem socomore
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada - T. +1 450 641 8500 USA - T. +1 817 335 1826 www.socomore.com