# Fiche Information Produit

# SUP-FG

## GRAISSE ALIMENTAIRE HAUTES PERFORMANCES

**Révision N° 1**
**Date : 14-06-10**

## DESCRIPTION

**SUP-FG** est une graisse blanche, inodore, sans saveur adaptée pour la lubrification d'éléments soumis à de fortes charges, des vitesses élevées fonctionnant dans une large plage de températures.
**SUP-FG** est résistante à l'eau chaude et froide ce qui permet son utilisation sur du matériel soumis aux intempéries ou travaillant dans l'eau et la boue.
**SUP-FG** offre une excellente protection à la corrosion et une grande résistance au vieillissement. Elle permet de réduire le frottement et l'usure.
**SUP-FG** est compatible avec la plupart des joints EPDM.
**SUP-FG** est une graisse pour contact alimentaire**, conforme à la certification NSF catégorie H1 (Numéro d'enregistrement : 142265).**

## DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification d'éléments entrant dans les process des industries agroalimentaires, des boissons et tout milieu propre : armatures, robinetteries, joints, glissières, roulements et engrenages des abattoirs, boucheries, charcuteries, conserveries, usines d'embouteillages, biscuiteries, boulangeries, chocolateries, viennoiseries, fabricants d'alimentations pour animaux, industrie pharmaceutique et paramédicale.
Eléments de machines en atmosphères humides et pour des lubrifications à long termes.

## PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|---|---|
| Couleur | Beige clair |
| Densité | 0.916 |
| Grade NLGI | 2 |
| Pénétration | 265/295 |
| Nature de l'huile de base | Semi-synthétique |
| Viscosité de l'huile de base à 40°C (mm²/s) | 100 |
| Nature du savon | Sulfonate de calcium complexe |
| Température d'utilisation (°C) | -30 à + 180 °C |
| Point de goutte (°C) | >280 |
| Charge soudure 4 billes (N) | 4000 |
| Usure 4 billes 1min/150kg (mm) | 1.42 |
| Facteur DN | 500 000 |
| Résistance à l'eau | 0 - 90 |
| Emcor | 0 – 0 |
| Corrosion lame de cuivre | 1 - 100 |

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

**SAMARO**
Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr

## MISE EN ŒUVRE

Nettoyer les surfaces à lubrifier avant toute nouvelle application.
Appliquer SUP-FG directement sur les organes à lubrifier.
Bien se laver les mains après utilisation.

## STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois

## CONDITIONNEMENT

Cartouche 400g, Boîte de 1kg, Seau 25kg et Fûts 180kg

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

**SAMARO**
Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr